

INFORME TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN

Nº Informe:

IN-01446/2019-OC

Empresa solicitante:	PATACHO, S.L.
Dirección:	Pol. Ind. Teixeira C/ Aranga, parc. B40
CP – Localidad:	Teixeiro - 15310
Provincia:	A Coruña
País:	España

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Muestra presentada	Guante
Referencia	GUANTE Mod. GU-307R
Cantidad de muestra presentada	12 pares
Fecha de realización	12-06-19 a 26-07-19

NORMATIVA APLICABLE

EN 420:2003+A1:2009 (Guantes de protección. Requerimientos generales).
 EN 388:2016+A1:2018+A1:2018 (Guantes de protección contra riesgos mecánicos)
 con los siguientes niveles de protección.

DOCUMENTACION APORTADA

Informe técnico nº IN-01446-2019 emitido por LEITAT.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Guante de protección contra riesgos mecánicos.

Guante de cinco dedos, sin costuras. Recubierto en palma y dedos mediante latex rugoso color negro.

Puño con hilo elástico para un mayor ajuste

TALLAS

6,7,8,9,10,11

FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

GUANTE Mod. GU-307R



ENSAYOS REALIZADOS SEGÚN NORMATIVA APLICABLE

REQUISITOS ESENCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD
(Reglamento 2016/425. ANEXO II)

Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI

1. <i>Principios de diseño:</i>	
- Ergonomía	Inspección visual EN 420:2003+A1:2009, 4.1
- Niveles y clases de protección	Definidas por el fabricante
2. <i>Inocuidad. Ausencia de riesgos inherentes y otros factores de molestia:</i>	EN 420:2003+A1:2009, 4.3.
- Materiales constitutivos adecuados	EN 420:2003+A1:2009, 4.3.
- Los materiales no deben afectar a la salud o la seguridad del usuario	EN 420:2003+A1:2009, 4.3.
- Estado satisfactorio de todas las partes del EPI que estén en contacto con el usuario	Inspección visual EN 420:2003+A1:2009, 4.1
3. <i>Comodidad y eficacia:</i>	EN 420:2003+A1:2009, 5
- Adaptación a la morfología del usuario	EN 420:2003+A1:2009, 5.1.
- Ligereza y solidez	Inspección visual EN 420:2003+A1:2009
- Compatibilidad con otros EPI	Reglamento 2016/425
- Instrucciones de información del fabricante	EN 420:2003+A1:2009, 7.3. Reglamento 2016/425

Requisitos adicionales comunes a varios tipos de EPI

- Sistema de ajuste	Inspección visual EN 420:2003+A1:2009
- EPI que cubre las partes del cuerpo que debe proteger. Transpiración o absorción	EN 420:2003+A1:2009, 5.3.
- EPI expuesto al envejecimiento	EN 420:2003+A1:2009, 4.4.
- EPI que lleva uno o varios indicadores o marcados de identificación, relacionados directa o indirectamente con la salud y seguridad	EN 420:2003+A1:2009, 7.2 Reglamento 2016/425

Requisitos adicionales específicos de riesgos particulares	
1. <i>Protección contra lesiones mecánicas:</i>	
- Resistencia a la abrasión	EN 388:2016+A1:2018, 6.1
- Resistencia al corte con cuchilla	EN 388:2016+A1:2018, 6.2
- Resistencia al desgarrar	EN 388:2016+A1:2018, 6.4
- Resistencia a la perforación	EN 388:2016+A1:2018, 6.5
- Resistencia al corte	EN 388:2016+A1:2018, 6.3 EN ISO 13997:1999

RESULTADOS

GUANTES DE PROTECCIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL GUANTE

PESO DEL GUANTE (una unidad)

RESULTADOS (g)	T/6	T/7	T/8	T/9	T/10	T/11
	---	---	---	---	28.1	---

TIPO DE MATERIAL

RESULTADOS	
Palma	Tejido de punto recubierto
Dorso	Tejido de punto
Puño	Tejido de punto elástico

NÚMERO DE CAPAS

RESULTADOS	
Palma	1
Dorso	1
Puño	1

COLOR

RESULTADOS	
Palma	Negro
Dorso	Rojo
Puño	Rojo

CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

RESULTADOS		
RECUBRIMIENTO	Palma Látex	
TEXTIL (Leitat 98678:2013)	Palma	
	Dorso	100% Poliéster
	Puño	Poliéster – Elastodieno recubierto de Poliéster

EN 420:2003+A1:2009	
“GUANTES DE PROTECCIÓN. REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO”	
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE AGUA (Opcional) EN 420:2003+A1:2009 (4.2) Cuero – EN 344:1992 (5.12) (*) Textil – EN 20811 actual – EN ISO 811:2018	
Nivel de prestación CUERO Tiempo de penetración de agua (min.) NIVEL 1 > 30 NIVEL 2 > 60 NIVEL 3 > 120 NIVEL 4 > 180 TEXTIL Declaración del valor de resistencia a la penetración de agua (Pa)	
NA	

pH EN 420:2003+A1:2009 (4.3.2) Cuero – ISO 4045:1977 (Anulada por EN ISO 4045:2018) Textil – EN 1413 (Anulada por EN ISO 3071:2006)					
Requerimiento mínimo 3,5 < x < 9,5					
RESULTADOS		Palma	Forro	Dorso	Puño
	Textil	6.3	---	6.7	6.8
Incertidumbre I (k=2)		± 0.2			
EVALUACIÓN		CUMPLE			

CONTENIDO EN PROTEINAS LIBRES – LATEX EN 420:2003+A1:2009 (4.3.4) EN 455-3 actual – EN 455-3:2015	
Requerimiento mínimo Esta norma no especifica los niveles de aceptabilidad para las proteínas y los productos químicos de látex, puesto que en el momento actual no existe un conocimiento suficiente de los factores relevantes para la evaluación de la seguridad en esta área y, por tanto, el fabricante debe declarar el valor obtenido en el folleto informativo.	
RESULTADOS (µg/g)	
	Contenido en proteínas
Incertidumbre I (k=2)	
EVALUACIÓN	
NA	

PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS (Opcional) EN 420:2003+A1:2009 (4.5) EN 1149-2 actual – EN 1149-2:1997	
Zona de ensayo: PALMA (todas las capas juntas)	Requerimiento mínimo Declaración del valor de resistencia eléctrica (Ω)
RESULTADOS (Ω)	
	Palma
Incertidumbre I (k=2)	---
EVALUACIÓN	NA

TALLAS Y MEDIDAS DE LOS GUANTES (*) EN 420:2003+A1:2009 (5.1.2 y 6.1)							
	Requerimiento mínimo Longitud mínima del guante (mm) TALLA 6: 220 TALLA 7: 230 TALLA 8: 240 TALLA 9: 250 TALLA 10: 260 TALLA 11: 270						
RESULTADOS (mm)	T/XS	T/S	T/M	T/L	T/XL	T/XXL	
RESULTADOS (mm)	T/6	T/7	T/8	T/9	T/10	T/11	
Longitud del guante Mano derecha	---	---	---	---	260	---	
Longitud del guante Mano izquierda	---	---	---	---	265	---	
Incertidumbre I (k=2)	En este ensayo no aplica el cálculo de la incertidumbre expandida de medida						
EVALUACIÓN	CUMPLE						

DESTERIDAD EN 420:2003+A1:2009 (5.2 y 6.2)	
	Requerimiento mínimo Diámetro de la menor varilla (mm) NIVEL 1: 11.0 NIVEL 2: 9.5 NIVEL 3: 8.0 NIVEL 4: 6.5 NIVEL 5: 5.0
RESULTADOS (mm)	5.0
Incertidumbre I (k=2)	En este ensayo no aplica el cálculo de la incertidumbre expandida de medida
EVALUACIÓN	NIVEL 5

RESISTENCIA A LA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA (7-16 Horas) EN 420:2003+A1:2009 (5.3.1 y 6.3)	
	Requerimiento mínimo > 5 mg/(cm ² *h)
RESULTADOS [mg/(cm ² *h)]	
	Dorso
	49.9
Incertidumbre I (k=2)	± 5.4
EVALUACIÓN	CUMPLE

RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE VAPOR DE AGUA (8 Horas) EN 420:2003+A1:2009 (5.3.2 y 6.4)	
Requerimiento mínimo > 8 mg/cm ²	
RESULTADOS	
Palma (mg/cm ²)	
Incertidumbre I (k=2)	---
EVALUACIÓN	NA



EN 388:2016+A1:2018

“GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS”

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN 388:2016+A1:2018 (6.1)				
Zona de ensayo: PALMA (capas individuales) Presión de ensayo: 9 kPa Tipo de abrasivo: KINGSPOR PL31B - GRIT 180 Cinta adhesiva: 3M Ref. 465 Punto final: <ul style="list-style-type: none"> - Tejidos de calada: Rotura de dos hilos con aparición de agujero - Tejidos de punto: Rotura de un hilo con aparición de agujero - Material con capas adheridas u otros materiales: Aparición de un agujero que atraviese todas las capas 		Nivel de prestación Nº de ciclos hasta rotura NIVEL 1 ≥ 100 NIVEL 2 ≥ 500 NIVEL 3 ≥ 2000 NIVEL 4 ≥ 8000		
RESULTADOS (ciclos hasta rotura)	Probeta Nº 1	Probeta Nº 2	Probeta Nº 3	Probeta Nº 4
1ª Capa: Capa exterior	< 100	< 100	< 100	< 100
Incertidumbre I (k=2)	En este ensayo no aplica el cálculo de la incertidumbre expandida de medida			
OBSERVACIONES: El valor corresponde al número de ciclos superados anterior a la rotura de la probeta. El nivel de prestación se define como el valor más bajo de las 4 probetas y el resultado final como la suma de todas las capas.				
EVALUACIÓN		NIVEL 0		

RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA (COUP-TEST) EN 388:2016+A1:2018 (6.2)		
Zona de ensayo: PALMA (todas las capas juntas) Tipo de cuchilla: OLFA RB45 Tipo canvas: TENTHOREY DE LA PLAINE		Nivel de prestación Nº de ciclos de corte (índice) NIVEL 1 ≥ 1.2 NIVEL 2 ≥ 2.5 NIVEL 3 ≥ 5.0 NIVEL 4 ≥ 10.0 NIVEL 5 ≥ 20.0
RESULTADOS (Índice de corte)	Probeta Nº 1	Probeta Nº 2
Palma (todas las capas juntas)	1.50	1.47
Incertidumbre I (k=2)	± 0.06	± 0.05
OBSERVACIONES: Para materiales que dañan la cuchilla, como el aquí ensayado (si después de la primera secuencia el número de ciclos C_{n+1} es 3 veces superior a C_n), deberá ensayarse la resistencia al corte de acuerdo a la norma EN ISO 13997:1999, que pasa a ser el método de referencia para evaluar la protección de los materiales frente al corte. En caso de facilitarse, los resultados de resistencia al corte con el equipo CoupTest (6.2) son solo indicativos, mientras que los resultados de resistencia al corte con el equipo TDM (6.3) son los de referencia para asignar el nivel de prestación del material. El nivel de prestación se define como el valor más bajo de los índices de corte obtenidos.		
EVALUACIÓN		NIVEL 1

RESISTENCIA AL CORTE POR OBJETOS AFILADOS EN 388:2016+A1:2018 (6.3) EN ISO 13997:1999		
Zona de ensayo: PALMA (todas las capas juntas) Tipo de cuchilla: VVC calibrated Tipo de neopreno: VVC calibrated Factor de corrección aplicada a la cuchilla con el material de neopreno estándar: 0.87		Nivel de prestación Fuerza de corte (N) NIVEL A ≥ 2 NIVEL B ≥ 5 NIVEL C ≥ 10 NIVEL D ≥ 15 NIVEL E ≥ 22 NIVEL F ≥ 30
RESULTADOS (Fuerza de corte N)		
Palma (todas las capas juntas)		
Incertidumbre I (k=2)		
EVALUACIÓN		NA

RESISTENCIA AL DESGARRO EN 388:2016+A1:2018 (6.4)				
Zona de ensayo: PALMA (capas individuales)		Nivel de prestación Fuerza de desgarro (N) NIVEL 1 ≥ 10 NIVEL 2 ≥ 25 NIVEL 3 ≥ 50 NIVEL 4 ≥ 75		
RESULTADOS (Fuerza máxima N)	Probeta Nº 1	Probeta Nº 2	Probeta Nº 3	Probeta Nº 4
1ª Capa: Capa exterior	52.0	54.6	57.8	51.9
Incertidumbre I (k=2)	En este ensayo no aplica el cálculo de la incertidumbre expandida de medida			
OBSERVACIONES: El nivel de prestación se define como el valor más bajo de las 4 probetas de cada capa / material y la clasificación final se basa en la capa / material con el nivel de prestación más alto.				
EVALUACIÓN		NIVEL 3		

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN EN 388:2016+A1:2018 (6.5)				
Zona de ensayo: PALMA (Todas las capas juntas)		Nivel de prestación Fuerza de penetración (N) NIVEL 1 ≥ 20 NIVEL 2 ≥ 60 NIVEL 3 ≥ 100 NIVEL 4 ≥ 150		
RESULTADOS (Fuerza máxima N)	Probeta Nº 1	Probeta Nº 2	Probeta Nº 3	Probeta Nº 4
Palma (todas las capas juntas)	63.9	64.9	63.9	53.9
Incertidumbre I (k=2)	En este ensayo no aplica el cálculo de la incertidumbre expandida de medida			
OBSERVACIONES: El nivel de prestación se define como el valor más bajo de las 4 probetas.				
EVALUACIÓN		NIVEL 1		

ENSAYO DE PROTECCION AL IMPACTO EN NUDILLOS EN 388:2016+A1:2018 (6.6) EN 13594:2015 (4.11 y 6.9)								
Zona de ensayo: PROTECTOR DE NUDILLOS (Todas las capas juntas) Energía de ensayo: 5 J		Nivel de prestación <table border="1"> <tr> <td>Resultado individual</td> <td>≤ 9.0 kN</td> </tr> <tr> <td>Fuerza media transmitida</td> <td>≤ 7.0 kN</td> </tr> </table>			Resultado individual	≤ 9.0 kN	Fuerza media transmitida	≤ 7.0 kN
Resultado individual	≤ 9.0 kN							
Fuerza media transmitida	≤ 7.0 kN							
RESULTADOS (Fuerza transmitida kN)	Probeta Nº 1	Probeta Nº 2	Probeta Nº 3	Probeta Nº 4				
Protector de nudillos (todas las capas juntas)								
Incertidumbre I (k=2)								
Ninguna zona del guante debe agrietarse o cuartearse de modo que se produzcan bordes cortantes y la piel situada entre la muestra y el yunque no debe quedar desgarrada ni perforada								
EVALUACIÓN		NA						

PICTOGRAMA / PICTOGRAM



0 1 3 1 X

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / *ABRASION RESISTANCE*: 0
RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA / *BLADE CUT RESISTANCE*: 1
RESISTENCIA AL DESGARRO / *TEAR RESISTANCE*: 3
RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN / *PUNCTURE RESISTANCE*: 1
RESISTENCIA AL CORTE / *CUT RESISTANCE*: X

NA puede interpretarse como:

- No es aplicable porque el material no es el especificado en la norma de ensayo
- En caso de actualización o ampliación, no se ha considerado ensayo crítico
- No procede debido al diseño del EPI y su uso al que va destinado
- Requisito no obligatorio u opcional no solicitado por el fabricante del EPI

Validado por:



Responsable Técnico de Certificaciones de EPI
Daniel Segura Sobrino

Terrassa, 26 de julio, 2019